



Στόκος για την πλήρωση των αρμών ανάμεσα στα πάνελ των γυψοσανίδων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στόκος με βάση το γύψο, με υδράβεστο, σκόνη μαρμαρόπετρας με επιλεγμένη κοκκομετρία και ειδικά πρόσθετα υλικά

Στόκος με βάση το γύψο ο οποίος χρησιμοποιείται μαζί με τις καλυπτικές ταινίες στοκαρίσματος των αρμών ανάμεσα στα πλακίδια των γυψοσανίδων, για το στοκάρισμα αρμών και ρωγμών πάνω σε τελειωμένες επιφάνειες σκυροδέματος, για στοκάρισμα πάνω σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες σκυροδέματος

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή φινιρισμάτων σε υποστρώματα με βάση το γύψο και στα πάνελ γύψου
Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, εύκολος στο άνοιγμα, χωρίς ολίσθηση, πράγμα το οποίο διευκολύνει πολύ την εφαρμογή του σε κάθετες επιφάνειες

Για εσωτερικούς χώρους

Κατά EN 132791

Τρίβεται εύκολα με υαλόχαρτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Σκόνη
Απόχρωση	Λευκή
Αποθήκευση	12 μήνες αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτος
Αναλογία ανάμιξης	7.5-8 λίτρα νερού για 25 kg Spatorella Gips
Χρόνος ζωής σε δοχείο	1.5-2 ώρες
pH ανάμιξης	12
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Μέγιστο πάχος ανά στρώση	1 mm

Χρόνος αναμονής για το τρίψιμο	Μετά από 24 ώρες
--------------------------------	------------------

Χρόνος αναμονής για το βάψιμο	Μετά από 3-4 εβδομάδες
-------------------------------	------------------------

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Αντοχη σε θλίψη κατά EN 1015-11	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
---------------------------------	---------------------------

Αντοχή σε κάμψη κατά EN 1015-11	$\geq 1.9 \text{ N/mm}^2$
---------------------------------	---------------------------

Πρόσφυση σε γύψο κατά EN 1015-12	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
----------------------------------	---------------------------

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείται μαζί με τις καλυπτικές ταινίες στοκαρίσματος των αρμών που τοποθετούνται ανάμεσα στα πάνελ των γυψοσανίδων, για το στοκάρισμα των αρμών και των ρωγμών πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος
- Για στοκάρισμα πάνω σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες σκυροδέματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spatorella Gips σε σάκους 15kg και 5kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!