



Διακοσμητικός σοβάς έτοιμος για χρήση σε εξωτερικές προσόψεις και σε εσωτερικές επιφάνειες

Είναι ένα οικολογικά εγκεκριμένο προϊόν. Παράγεται σύμφωνα με την τεχνολογία HTT (Hörman Transpirant Tecnology) που επιτρέπει την διαπνοή του τοίχου εμποδίζοντας την δημιουργία της μούχλας. Χάρη στην καινούργια φόρμουλα η οποία αποτελείται από συνθετικές ίνες και πρόσθετα υλικά το προϊόν αυτό διαθέτει ανθεκτικότητα στα ραγίσματα και τις ρυπάνσεις χωρίς να επιτρέπει σε αυτές να κολλάνε πάνω του με αποτέλεσμα να αυτοκαθαρίζεται πολύ εύκολα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιτρέπει στον τοίχο να είναι διαπερατός από τους υδρατμούς.
Δημιουργεί μια σταθερή δομή.
Καλύπτει τις ρωγμές ή ρηγματώσεις των σοβάδων με βάση το τσιμέντο-ασβέστη.
Δημιουργεί μια ευχάριστη και προστατευτική δομή με αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Χαρακτηρίζεται από εύκολο άνοιγμα και επεξεργασία.
Παρέχει μεγάλο χρονικό διάστημα εργασιμότητας.
Κατά το πρότυπο EN 998-1
Εφαρμόζεται εύκολα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το GRAFIATO ACRYL χρησιμοποιείται για την κατασκευή διακοσμητικών σοβάδων με αντοχή στην κόλληση, την υγρασία και με ελαστικότητα. Επίσης χρησιμοποιείται και για την κατασκευή των διακοσμητικών σοβάδων πάνω σε επιφάνειες καλυμμένες με μια βάση θερμομονωτικού κονιάματος οι οποίες έχουν εξομαλυνθεί προκαταρκτικά με Tecnofix ή Conexion 99 στα θερμομονωτικά συστήματα αφ' ου έχει εφαρμοστεί το Tecnofix Liquid.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί το GRAFIATO

ACRYL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, υπολείμματα πετρελαίου, λίπη, βερνίκια, κεριά και αντικολλητικά υλικά. Η αφαίρεση των λαδιών, βερνικιών, του κεριού και των αντικολλητικών υλικών πραγματοποιείται μηχανικά ή χειροκίνητα. Πριν την εφαρμογή του GRAFIATO ACRYL πρέπει να γίνει η επιπέδωση και η εξομάλυνση του υποστρώματος με Tecnofix.

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα και να διαθέτουν υψηλές μηχανικές αντοχές ώστε να ανταπεξέλθουν στο σκοπό της χρήσης τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα μέσω μιας σπάτουλας. Αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος στο υπόστρωμα, γίνεται η εξομάλυνσή του με μία πλαστική σπάτουλα και ύστερα μπορούμε να δημιουργήσουμε πλήθος παραλλαγών οριζόντια, κάθετα ή κυκλικά ανάλογα με το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε να πετύχουμε. Η εργασιμότητά του εξαρτάται από την απορροφητική ικανότητα του υποστρώματος και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να προσέχουμε ότι η θερμοκρασία του χώρου να είναι υψηλότερη των 5°C.

Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, μετά την εφαρμογή, το προϊόν πρέπει να διαβρέχεται για να αποφύγουμε τις απώλειες του νερού.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να προσέχουμε και να αποφύγουμε την επαφή του προσώπου με το προϊόν διότι το προϊόν αυτό κατατάσσεται ως ερεθιστικό για το πρόσωπο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Δομή		Κατανάλωση
Κοκκώδης δομή	1.5 mm	2.5 kg/m
Ραβδωτή δομή	2.0 mm	2.8 kg/m
Ραβδωτή δομή	3.2 mm	3.9 kg/m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Πάστα
Απόχρωση	Λευκή
Αποθήκευση	12 μήνες, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτος
Αντοχή στην υγρασία	Καλή
pH ανάμιξης	12
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Η δομή που δημιουργεί	1.5 mm ολοκληρωμένη

	2 mm σε ραβδωτές δομές
	3.2 mm σε ραβδωτές δομές
Χρόνος εργασιμότητας	20 λεπτά στους 20°C
Πυκνότητα	1,85 kg/lit
Αντοχή σε θλίψη	≥ 8,0 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 3,5 N/mm ²
Συγκολλητική ικανότητα	≥ 1,0 N/mm ²

Συσκευασία

Grafiato Acryl σε πλαστικά δοχεία 25 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!