



μ

μ

- Είναι υλικό σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, την άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρία, συνθετική υδροφοβική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα υλικά.
- Χαρακτηρίζεται από άριστη εξαπλωση και εργασιμότητα που διευκολύνει την εφαρμογή του προϊόντος στα γεμισμένα υποστρώματα με παραδοσιακό ή προετοιμασμένο κονίαμα.
- Μεγάλη διάρκεια εργασιμότητας, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και πολύ καλή επιτέδωση της επιφάνειας.
- Δημιουργεί άριστη μόνωση της επιφάνειας όπου θα τοποθετηθεί, πράγμα που διευκολύνει περισσότερο την εφαρμογή των διακοσμητικών σοβάδων.
- Δημιουργεί καλό δέσιμο μεταξύ βασικού κονιάματος και διακοσμητικών σοβάδων.
- Εφαρμόσιμο για πάχος έως 3 mm.

Χρησιμοποιείται για την επιπέδωση και την μόνωση των επιφανειών που θα καλυφθούν με διακοσμητικούς σοβάδες (Grafiato ή Decortex), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα με βάση το παραδοσιακό κονίαμα ή προετοιμασμένο με ασβεστο-τσιμεντοειδούς βάση. Η επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί το προϊόν μπορεί να καλυφθεί με διακοσμητικούς σοβάδες με ανόργανη ή συνθετική φύση.

- Δεν θα πρέπει να προσθέσετε άλλα συστατικά όπως τσιμέντο, ασβέστη, κλπ, στο δεδομένο υλικό.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πάνω σε βαμμένες επιφάνειες.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλαστικές επιφάνειες ή επιστρώσεις.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με πάχος περισσότερο από 3 mm.
- Δεν θα πρέπει να προστεθεί νερό μετά από τη παρασκευή

του μίγματος.

- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιπέδωση των πλακιδίων.
- Θα πρέπει να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε χώρους όπου έχουν κερα μικό κάλυμμα.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με βάση το γύψο.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πάνω σε ευκολόθραυστες ή καταστραμμένες επιφάνειες.

Η επιφάνεια ή

(23°C	50% U.R)
Μορφή	Σκόνη	
Απόχρωση	Λευκή	
Αποθήκευση	12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό χώρο	
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτο	
Αναλογία ανάμιξης	7.5-8 λίτρα νερό ανά 25 kg	Tecnofix
Πυκνότητα ανάμιξης	1.82 gr/cm³	
pH ανάμιξης	12	
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C	

Χρόνος εργασιμότητας	3-4 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
pH ανάμιξης	12
Πυκνότητα ανά στρώση	1,5-2 mm
Χρόνος αναμονής για την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης	4-6 ώρες
Αντοχή σε θλίψη	≥ 15,0 N/mm²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 3,5 N/mm²
Αντοχή σε υγρασία:	Καλή

Tecnofix σε σάκους 25 kg

1.5 kg/m² ανά 1 mm πάχους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



!